

Пленка рентгеновская SFM F-Speed

РЗН 2017/6629

стоматологическая, интраоральная,
синечувствительная, размер 22×35 мм / 30.5×40.5 мм,
листов 1 шт. / 2 шт.

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	интраоральная
Тип пленки	синечувствительная
Размер	22×35 мм / 30.5×40.5 мм
Основа	полиэфир
Количество листов	1 шт. / 2 шт.

Дополнительные характеристики

Дентальная внутриротовая рентгеновская пленка SFM F-Speed - рентгеновская плёнка средней чувствительности (согласно ISO классу F), отличающаяся высокой контрастностью, малой зернистостью изображения, высоким качеством изображения и отличной разрешающей способностью. Эта плёнка предназначена для использования в стоматологической диагностике при интераоральной съёмке.

Основа:

SFM F-Speed изготавливается на голубой полиэфирной основе толщиной 0.175 мм. Плёнка с обеих сторон покрыта защитными слоями, предохраняющими её от механических повреждений и от электростатических разрядов. Листы упакованы в светонепроницаемом пакете из пластмассы. Количество листов плёнки:

Формат ISO	Формат	Листов в пакете	Пакетов в упаковке
0	22.0×35.0 мм	1 шт.	100 шт.
2	30.5×40.5 мм	1 шт.	150 шт.
2	30.5×40.5 мм	2 шт.	130 шт.

Обработка плёнки SFM F-Speed осуществляется вручную или в проявочных автоматах. Для обработки можно использовать реактивы разных производителей. При обработке в автоматах надо руководствоваться инструкцией производителя автомата. Оптимальную настройку автомата (температура, скорость сдвига и т.п.) надо испытать.

Хранение:

Плётку необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре 10-25 °С и относительной влажности не выше 40-60 %, недопустимо проникновение вредных газов и ионизирующего излучения. Те же условия применяются к транспорту. При более долгом хранении рекомендуется хранить плётку в холодильнике при температуре 5-8 °С. Перед использованием надо оставить плётку в невскрытой упаковке на 2-4 часа при комнатной температуре.